

FOODLITE+ LAARZEN



workMaster™
by RESPIREX

Verwerking van rood vlees

Slachthuizen

Gevogelte

Voedselverwerking

Conservenfabrieken

Een nieuwe, uitzonderlijk lichtgewicht laars voor de voedselverwerkende industrie, ontworpen voor superieure grip, comfort voor de gebruiker en prestatie bij lage temperatuur.

Functies

- **Lichtgewicht** voor meer comfort voor de gebruiker
- Uitstekende **flexibiliteit bij lage temperatuur** van zo laag als -40°C
- **Chemisch bestendige laars** gecertificeerd volgens EN 13832-3:2018 (schoeisel ter bescherming tegen chemicaliën)
- **Bestendig tegen de meest voorkomende chemicaliën in de voedingsindustrie**, inclusief reinigings-, desinfectie- en ontsmettingsmiddelen
- **Milieuvriendelijk** gemaakt zonder PVC en halogeen
- **Biologisch afbreekbaar & falaatvrij**
- **Stalen neus** met epoxycoating voor 200 Joule
- **Gevulkaniseerde rubberen zool** voor verbeterde slipweerstand - 30% beter dan een conventionele zool voor veiligheidslaarzen
- **Duurzame, snijbestendige** gevulkaniseerde rubberen zool, verlengt de levensduur aanzienlijk, zelfs op ruw terrein
- **Antislip buitenzool** voor maximale grip in natte en vette omstandigheden (SRC)
- **Hittebestendige zool** volgens EN 20345:2012 HRO, 60 seconden bij 300 °C
- **Koude-isolatie** volgens EN ISO 20345:2012 CI
- Optionele thermische voering
- **Brandstof- en oliebestendige zool**
- Energieabsorberend tunnelsysteem in de hiel volgens EN 20345:2011 E
- Ergonomisch gewatteerde binnenzool (uitneembaar & machinewasbaar) voor meer draagcomfort
- Naadloos ontwerp
- Uitstapoor
- Verstelbare hoogte
- Gebreide nylon voering
- CE-markering op de schacht met datum en jaar van productie
- Conform REACH
- Verkrijgbaar in wit of blauw



Verzorging

- Machinewasbaar bij tot 40°C
- Houdbaarheid van meer dan 10 jaar

Certificatie

- **EN ISO 20345:2011** SB CI HRO FO SRC E
Veiligheidsschoeisel
- **EN 13832-3:2018** N, O, R
Chemicaliënbestendig schoeisel
- **PPE-regelgeving (EU) 2016/425**
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Maten

EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
VK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Specificaties, configuraties en kleuren zijn onderworpen aan verandering zonder kennisgeving.


Chemische weerstand

CHEMISCHE STOF	CAS-NR.	DOORBRAAKTIJD
Ammoniak 25%	7664-41-7	> 8 uur
Ammoniakgas	1336-21-6	> 8 uur
Ethanol	64-17-5	> 8 uur
Ethylacetaat	141-78-6	> 2 uur
Fosforzuur	7664-38-2	> 8 uur
Hexaan	110-54-3	> 1 uur
Isopropanol (IPA)	67-63-0	> 32 uur

CHEMISCHE STOF	CAS-NR.	DOORBRAAKTIJD
Melkzuur	50-21-5	> 8 uur
Methanol	67-56-1	> 8 uur
Methylpyrrolidon	872-50-4	> 8 uur
Natriumhydroxide	1310-73-2	> 32 uur
Natriumhypochloriet	7681-52-9	> 8 uur
Salpeterzuur	7697-37-2	> 32 uur
Tolueen	108-88-3	> 1 uur

De doorbraaktijd is de genormaliseerde doorbraaktijd volgens EN374-3:2003, ga voor meer details naar www.workmasterboots.com